



Finition multicouche pour bois à base acrylique aqueux **Microporeuse, hydrofuge, antibleu et fongicide** **Tous bois nus ou revêtus** **Isolant des bois tanniques** **Aspect satiné**

DESTINATION ZOLPABOIS ACRYL est une peinture acrylique nouvelle génération (très fines particules) répondant au triple souci de la performance, de l'esthétique et du respect de l'environnement. Elle s'applique en système multicouche sur toutes menuiseries bois en travaux neufs ou de rénovation et forme une protection décorative souple et microporeuse d'une excellente durabilité pour un minimum d'entretien. Par sa très haute qualité de finition, son garnissant optimisé et sa facilité de mise en œuvre, elle représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles.

SUPPORTS Bois nus ou bois revêtus en bon état (bois massifs et dérivés du bois) Recommandé sur bois antisiccatis (iroko, niangon, sipo, teck, etc...) et contreplaqués CTBx

NOTA ZOLPABOIS ACRYL convient également sur la plupart des matériaux du bâtiment du type béton et dérivés, briques, PVC rigides, métaux imprimés, prélaqués, etc...

- CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**
- * Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus
 - * Haute tenue UV, humidité et intempéries
 - * Protection anti-bleu et fongicide de surface
 - * Souplesse permanente et microporosité élevée supprimant les risques d'écaillage
 - * Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois (et donc sa fissuration)
 - * Bloque les remontées de tanins, dopée antirouille (têtes de clous, agrafes, etc...)
 - * Bonne couverture d'arêtes, garnissant élevé
 - * Rapidité d'exécution des travaux (2 c dans la journée, application possible sur bois humides)
 - * Confort d'application (bonne tenue à la brosse, pas de coulures)
 - * Produit "sans" odeur, idéal pour tous travaux de décoration en locaux occupés
 - * Tenue des couleurs et de l'aspect, non jaunissant
 - * Résistance à l'usure et aux nettoyages
 - * Durabilité, entretien minimum
 - * Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). LABEL VERT EXCELL
 - * Produit en phase aqueuse : faible odeur à l'application, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation	Peinture onctueuse
Viscosité	114 ± 5 KU
Extrait sec	* en poids : 58 ± 2 % - * en volume : 43 ± 2 %
Densité	1,38 ± 0,05
Point éclair	Supérieur à 55°C (inflammable)
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 30 mn Recouvrable : 4 heures environ <i>Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois</i>
Rendement moyen	10 à 14 m ² /L la couche, selon essence et qualité de préparation
Classification AFNOR NF T36-005	Famille I classe 7b2

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des SUPPORTS Les bois doivent être sains et propres à l'application. Ils peuvent être humides en surface

Bois nus

- * Egrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire, essuyage ou dépoussiérage humide
- * Bois résineux, bois gras (exotiques) : raclage des exsudats de résine, dégraissage alcool à brûler, diluant cellulosique ou DILUANT R

* Remplacement des parties d'ouvrages trop dégradées ou retour au bois sain par ponçage ou hydrogommage basse pression

Bois revêtus

* Lasure en bon état : nettoyage / dépoussiérage, après brossage ou ponçage si nécessaire

* Peinture, vernis en bon état (essai préalable d'adhérence) : lessivage, rinçage, séchage, réparations éventuelles, ponçage à l'abrasif fin, époussetage

Sur fonds peu adhérents et selon l'importance des désordres : grattage soigné, rebouchage éventuel, ponçage et époussetage ou remise à nu par ponçage, hydrogommage basse pression, décapage thermique ou chimique (CILDÉCAP ou DÉCAP'MAGIC), essuyage solvant et séchage

La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes et moisissures avec SATIZOL TRAITANT

Accessoires métalliques : impression ZOLMÉTAL après brossage / grattage de la rouille

APPLICATION du PRODUIT

Nombre de couches

* Bois neufs ou anciens décapés : 2 à 3 couches selon nature des travaux et agressivité ambiante (Int/Ext). Dilution de la première couche par $\pm 10\%$ d'eau

* Travaux d'entretien ou menuiseries imprimées : 2 couches sans dilution d'une manière générale

Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type jets d'eau, pièces d'appui, chants hauts et bas des menuiseries, etc...

Matériel

* Brosse souple mi-synthétique, rouleau court. Utiliser de préférence un matériel spécial acrylique. L'application brosse est recommandée en première couche

Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer et répartir le produit sur le support sans le travailler et de lisser de suite dans le sens du fil du bois

* Pneumatique ou airless

Dilution

Produit prêt à l'emploi

Jusqu'à 10 % d'eau en première couche ou en application mécanisée

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage

ENTRETIEN

1 couche de rappel tous les 5 à 6 ans selon exposition UV et intempéries

RECOMMANDATIONS

* Conditions d'application :

. température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

. temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

* Préférer des tons clairs de préférence aux tons foncés sur les façades exposées à l'ensoleillement

TEINTES

Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)

CONDITIONNEMENT

1 L - 4 L - 16 L

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine non entamé

Stocker à l'abri du gel

HYGIÈNE et SÉCURITÉ

Consulter :

* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage

* la Fiche de Données de Sécurité :

. MINITEL : 08.36.05.10.12 - code ZOLPAN (n° vert gratuit)

. INTERNET : www.zolpan.fr (rubrique Offre Commerciale)

Fiche Technique n° 2430

Date d'édition : Janvier 2000

Date de modification : Décembre 2003

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



zolpan sa
17 quai joseph gillet
69316 Lyon cedex 04
tél. 04 72 10 70 60
fax 04 72 10 70 73
rc lyon b 972 503 387

distribué dans votre région par :

